



Cod.773120...

RELAX FONDO ALL'ACQUA

PRIMER MULTIFONDO ALL'ACQUA

Descrizione	Fondo ancorante anticorrosivo multisupporto a base acqua (ferro, leghe metalliche, PVC, vetro, legno ecc).
Caratteristiche	Elevate prestazioni anticorrosive e ottimo potere di adesione sui più svariati supporti metallici ferrosi e non ferrosi, plastica, PVC, vetro, piastrelle, legno. Rapida essiccazione, di facile applicazione è tinteggiabile a sistema aiutando ad avere buone coperture anche su tinte forti ed accese. Da ricoprire con smalti ad acqua (Relax acqua, Relax Extra acqua).
Impieghi	Per interno ed esterno.
Composizione	A base di resine sintetiche modificate base acqua a basso impatto ambientale.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED APPLICATIVE TIPICHE:

Peso specifico	1,15 ± 0,05 kg/L a 20°C
Viscosità	5000 ± 400 cP a 20°C con Brookfield RVT (F4 V20)
V.O.C.	<i>Pitture monocomponenti ad alte prestazioni. Valore limite UE (DIR 2004/42/CE) per questo prodotto (cat. A/i): 140 g/l.</i> Il prodotto contiene max. 140 g/l
Applicazione	A pennello, rullo.
Diluizione in volume	Pennello, rullo: max. 10 % con acqua potabile
Resa	10 - 12 m ² /L
Essiccazione	Fuori polvere : 30 min. a 20°C e 65% U.R
Sovrapplicazione	6 h a 20°C e 65% U.R.
Colore	Bianco, basi tintometriche.
Ciclo applicativo	Applicare una - due mani di prodotto a secondo dei supporti. Sovrapplicare con due mani di smalto ad acqua.
Avvertenze	<ol style="list-style-type: none">1. La resa dipende dalla irregolarità e rugosità del supporto.2. I supporti devono essere opportunamente preparati, esenti da ruggine, vecchie pitture non aderenti, spazzolati, sgrassati, puliti.3. Non sovrapplicare con smalti a solvente.4. Su ferro è consigliabile applicare due mani di Relax Fondo.5. Su alcuni tipi di legni esotici, piastrelle, PVC, eseguire delle prove di adesione preliminari.6. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30°C e in condizioni di elevata umidità ambientale.7. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo
Riferimenti da inserire nei capitolati di appalto e preventivi:	Fondo anticorrosivo all'acqua per leghe metalliche e ferrose, PVC, vetro, legno a base di resine sintetiche modificate base acqua a basso impatto ambientale . Per interni ed esterni. Peso specifico: 1,15 ± 0,05 kg/L Resa: 10 - 12 m ² /L

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda - schede tecniche"

"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA"